

MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH  
ZIEGELTALSTRASSE 2  
D-93346 IHLRERSTEIN  
TELEFON 09441-176940  
TELEFAX 09441-1769499  
www.moellerstonecare.eu  
info@moellerstonecare.eu



# MOELLER STONE CARE

Seite 1 von 2

## TECHNISCHES MERKBLATT

### **HMK® P727 Marmor-Polierpulver** **NUR FÜR GEWERBLICHE ANWENDER**

**BESCHREIBUNG:** HMK® P727 ist eine Polierhilfe mit Additiven auf Oxalatenbasis und speziellen Zusätzen zum Ausbessern und Erneuern von Natursteinpolituren. Es entsteht eine Naturpolitur.

**EIGENSCHAFTEN:** HMK® P727 ist zum Aufpolieren und Ausbessern von matten oder stumpfen Natur- und Kunststein-Oberflächen geeignet.

**EINSATZGEBIET:** HMK® P727 eignet sich für Wand-, Boden- und Treppenbeläge aus Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein mit Marmor oder Kalksteinvorsatz sowie für kunstharzgebundene Materialien mit Marmor- oder Kalksteinzuschlag. Hartgesteine, wie z.B. Granit, Gneis, keramische Beläge u.ä., können mit HMK® P727 nicht poliert werden.

**HALTBARKEIT:** Die Haltbarkeit des Produktes hängt von der Beanspruchung des Belages und der richtigen laufenden Unterhaltsreinigung ab.

**UNTERGRUND:** Vor der Behandlung ist eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung rechtzeitig abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken, fest und tragfähig sein.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei.

Legen Sie eine Musterfläche an, um Eignung und Verbrauch zu prüfen.

**ANWENDUNG:** Die zu behandelnde Fläche mit Wasser, welchem etwas HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei zugesetzt ist, gut vornässen. HMK® P727 aufstreuen und sofort mit dem Polieren beginnen, bis der gewünschte Glanzeffekt erreicht ist. Die restliche Poliermasse **sofort** mit reichlich Wasser, dem HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei im Verhältnis 1:10 beige-fügt ist, gründlich abwaschen und mit einem Lappen, Schwamm oder Wassersauger aufnehmen. Anschließend die behandelte Fläche nochmals mit Wasser gründlich nachwaschen. Größere Flächen abschnittsweise mit einer Einscheiben-Poliermaschine (ca. 145 U/min.) und einem weißen Nylon-Polier-Pad (z.B.

HMK® Z988), kleinere Flächen mit einer Handpoliermaschine (ca. 120 U/min.) und einem weißen Nylon-Polier-Pad (z.B.

HMK® Z986) bearbeiten. Sollte der Polierbrei zu pastenartig werden, etwas Wasser während dem Polieren zugeben, um diesen wieder zu verdünnen. Immer nur kleine Flächen oder Teilbereiche bearbeiten.

**WICHTIG:** Nach dem Nachwaschen darf kein Rückstand von HMK® P727 mehr auf den bereits polierten Flächen verbleiben (Gefahr von Fleckenbildung). Aufgenommenes Wasser und Polierbrei nicht auf die bereits polierten oder anderen angrenzenden Flächen verspritzen oder verschütten bzw. keine verwendeten Maschinen und Nylon-Pads abstellen. Gefahr von Verätzung

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.

und Fleckenbildung!

**VERARBEITUNGSTEMPERATUR:** Die ideale Verarbeitungs-temperatur der zu behandelnden Fläche liegt zwischen +12° und +25°C.

**REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE:** Die Arbeitsgeräte können mit klarem Wasser und etwas HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei gereinigt werden.

**BITTE BEACHTEN:** Manche Marmor- und Kalksteinsorten lassen sich kaum oder nur schwer polieren. Tiefe Kratzer, Rillen u.ä. müssen vorher durch Abschleifen eingeplant werden. Säureempfindliche Flächen, wie z.B. Holz, Parkett, Teppiche, Eloxa usw., sind zu schützen. Spritzer auf polierten Flächen **sofort** mit Wasser abwaschen.

**ERGIEBIGKEIT:** Je nach Material und Oberflächenbearbeitung ca. 40 m²/kg.

**LAGERUNG:** Kühl und trocken bis max. +25°C im originalver-schlossenen Gebinde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses Produktes sind zu beachten.

**TECHNISCHE DATEN:** Form: Pulver  
Farbe: weiß  
Geruch: charakteristisch  
pH-Wert: ca. 4,5

**PFLEGEEMPFEHLUNG:** Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung empfehlen wir HMK® P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und zur Glanzauffrischung gelegentlich HMK® P319 Marmor- und Granit-Polish.

**SICHERHEIT:** Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet (Sicherheits-datenblatt).

Genuss- und Lebensmittel sind vor den Arbeiten zu entfernen.

Nur für gewerbliche Anwender. Gesundheitsschädlich bei Ver-schlucken oder Hautkontakt. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Ver-packung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeich-nungsetikett lesen. Schutzhandschu-he/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI

VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kontaminier-te Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

**INHALTSSTOFFE:** Aluminiumoxid, Hilfsstoffe

MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH  
ZIEGELTALSTRASSE 2  
D-93346 IHLERSTEIN  
TELEFON 09441-176940  
TELEFAX 09441-1769499  
[www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)  
[info@moellerstonecare.eu](mailto:info@moellerstonecare.eu)



# MOELLER STONE CARE

Seite 2 von 2

**UMWELTSCHUTZ:** Nicht in Gewässer und Boden gelangen lassen.

**ENTSORGUNG:** Ungereinigte Verpackungen und größere Restmengen sind gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Die Gebinde sind aus umweltfreundlichem PE und recyclebar. Restentleerte und gereinigte Gebinde können über die Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

**LIEFERFORM (VE):** 1-kg Dose: 6 Stück im Karton